

STULWERK

BÖRÖK
LEATHERS
LEDER





R21



R22



R23



R24



R25



R26



R27



R28



R29



R30



R31



R32

FŐBB JELLEMZŐK · MAIN CHARACTERISTICS · HAUPTEIGENSCHAFTEN

Vastagság
Thickness
Dicke

0.9-1.1 mm

Száraz dörzsölés
Dry rub fasteness
Test zu trockener Reibung

500 ciklus ≥ 4
(UNI EN ISO 11640)

Nedves dörzsölés
Wet rub fasteness
Test zu feuchter Reibung

250 ciklus ≥ 4
(UNI EN ISO 11640)

Fényállóság
Light fasteness
Lichtehttheit

≥ 4
(UNI EN ISO 105-B02)

Felületi tapadás
Adhesion of finishing
Test zur Haftung

$> 2N/10mm$
(UNI EN ISO 11644)

Szakítószilárdság
Tear resistance
Zugfestigkeit

$> 20N$
(UNI EN ISO 3377-1)

Rugalmasság
Flex resistance
Biegunfestigkeit

20 000 ciklus
(UNI EN ISO 5402)

Az egyes gyártási tételek között enyhe színárnyalati eltérések előfordulhatnak

Slight colour differences between lots are within normal tolerance

Leichte Farbunterschiede zwischen Herstellungspartien sind als normal zu betrachten

